

GENERAL LABORATORY DEPT.

(سري)

بالإشارة الى : خطاب العينة
رقم : بدون
مصدر العينة : شركة علمدار

رقم التقرير : ٦ / ٠٣ / ٠٥ / ٢١١٠
التاريخ : ١٤١٩ / ٠٣ / ٠٤
نوع العينة : عازل حراري

الفحص الظاهري :

نوع العينة الصانع حجم العينة	بولي ا لايسوسانيوريت شركة علمدار ٥٠ * ٥٠ سم	مظهر العينة رقم العينة	ورق بيتومين من الجانبيين ٤
------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------

الاختبارات

مسئ	اسم الاختبار	النتيجة	المراجع
١	الكثافة (كجم / م ^٣)	٥٠,٠٤	ASTM C1013-1985
٢	مقاومة الضغط (كجم / سم ^٢)	٢,٥٦	HH-I-1972/2-1991
٣	امتصاص الماء (حجم %)	١,٢٠	
٤	انتقال بخار الماء (لكل انش)	١,٢٥	
٥	ثبات الأبعاد (٧٠ س ، ٩٥ % ، ١٧ يوم)	١,١٥	
٦	محتوى الخلطة المغلقة	٩٨	
٧	الاشتعال (ملم)	٣,٠	
٨	العزل الحراري (عند ٢٤ س ، وات / متر كالفن)	٠,٠٢١	

مدير مختبر ضبط الجودة

خالد بن عبد الله الحربي

رئيس مختبر الموارد العامة

عبد العزيز بن عبد الله الهدان

هذا التقرير سري ويخص هذه العينة فقط ولا يعتبر شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الطالبة فقط مع عدم قبول الصورة غير المصدقة من الهيئة

ص.ب ٣٤٣٧ الرياض ١١٤٧١ - برقياً : قياسي - تليكس ٤٠٤٦١٠ تقييس س ٤ - فاكس : ٤٤٨٩٢٣٥ - هاتف ٤٤٨٩٣٦٩
P.O Box 3437, Riyadh 11471 - Cable (GIASY) - Telex 401610 SASO SJ - Facs: 4489235 - Telephone 4489369

(سري)

بالإشارة الى : خطاب العينة
رقم : بدون تاريخ : بدون
مصدر العينة : شركة علمدار

رقم التقرير : ٦ / ٠٣ / ٠٤ / ٢١١٠
التاريخ : ١٤١٩ / ٠٣ / ٠٤
نوع العينة : عازل حراري

الفحص الظاهري :

نوع العينة الصانع حجم العينة	بولي ا لايموسانيوريت شركة علمدار رقم العينة	ورق بيتومين من الجانبيين ٣
	٥٠ * ٥٠ سم	

الاختبارات

اسم الاختبار	النتيجة	المراجع
١ الكشافة (كجم/م ^٣)	٣٤,٩٢	ASTM C1013-1985
٢ مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢)	٢,١٠	HH-I-1972/2-1991
٣ امتصاص الماء (حجم %)	١,٢٥	
٤ انتقال بخار الماء (لكل انش)	١,٤٥	
٥ شبات الابعاد (٧٠ س ٥٠ ، ٩٥ ، ١٧٠ يام)	١,٣٠	
٦ محتوى الخلطة المغلقة	٩٦	
٧ الاشتعال (ملم)	٤,٠	
٨ العزل الحراري (عند ٢٤ س ٥٠ ، وات/متر كالفن)	٠,٠٢٣	

محرر

مدير مختبر ضبط الجودة
عبدالله بن عبد الله الحربي
٣/١٩

خالد بن عبد الله الحربي

رئيس مختبر المواد العامة
عبد العزيز بن عبد الله الهدان
٣/١٤

عبد العزيز بن عبد الله الهدان

هذا التقرير سري ويخص هذه العينة فقط ولا يعتبر شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الطالبة فقط مع عدم قبول الصورة غير المصدقة من الهيئة

GENERAL LABORATORY DEPT.

رقم الصفحة : ١/١

سري

بنون	رقم الخطاب
١٤٣٠٠٠٧٠٥	تاريخ الخطاب

رقم التقرير	٠٩/٠١/٠٣/٠٠١/٠١٠٩٤
تاريخ التقرير	١٤٣٠٠٠٨٠١٤
نوع العينة	عازل حراري من البولسترين الميثوق
مصدر العينة	شركة العمدار للتجارة والصناعة والمقاولات
رقم بيان الإستيراد	بنون

البيانات الإيضاحية

الوصف	البيان
عازل بولسترين ميثوق	نوع العينة
شركة العمدار للتجارة والصناعة والمقاولات	الصانع
ازرق فاتح	اللون
١	عدد العينات
٥٠ مم	المسك
المملكة العربية السعودية	بلد المنشأ
صاحب العلاقة	المصدر

الإختبارات

المرجع	النتيجة	اسم الإختبار	مسلسل
٠١٠٥٧٨C ASTM	٣٤,٠	إختبار الكثافة (كجم/م ³)	١
٠١٠٥٧٨C ASTM	٤١٨,٠	مقاومة الإنضغاط (كيلو باسكال)	٢
٩٩-١٥٥٥ SASO	٠,١٥	نسبة حجم امتصاص الماء, %	٣
٩٩-١٥٥٥ SASO	٠,٠٢٨	التوصيل الحراري (وات/م.كلفن)	٤
٠١٠٥٧٨C ASTM	٠,٢٠	نسبة تغير الأبعاد, %	٥
٩٩-١٥٥٥ SASO	٤,٥	نسبة زمن الإنضغاط, %	٦
٠١٠٥٧٨C ASTM	٠,٥٦	نفذية بخار الماء (بيرم/بوصة)	٧

بنون المنقشة

مختبر المواد العامة
م.أحمد بن إبراهيم النديان



اسم الفني المختص
سعد بن يحيى الشريف

هذا التقرير سري ويخص هذه العينة فقط ولا يعتبر شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الطالبة فقط مع عدم قبول الصورة غير المصدقة من الهيئة

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
(SAUDI ARAMCO)

Industrial Development Unit
Materials Control Department

Room 2239, Admin. Building
Dhahran 31311, Saudi Arabia
☎ 874-7018, 📠 875-3138

July 6, 1998

IDD(KIM)-414-98

Dr. Essam A. Alamdar
Deputy General Manager
Alamdar-Vapotherm Co. Ltd.
P. O. Box 428
Riyadh 11431

New Vendor Code 10011977